



MUROSEC

COMPOSITION:
Résine synthétique en solution dans un mélange d'hydrocarbures et pigmentées.

PROPRIETES ET UTILISATION:
MUROSEC est prêt à l'emploi. Il s'applique directement sur supports humides même ruisselants (plâtre, enduit de ciment, mortiers, pierres, briques, bois etc) et forme une barrière contre l'humidité. Il confère en même temps un aspect esthétique aux surfaces, car il s'applique comme une peinture ordinaire et de par sa pigmentation possède un excellent pouvoir couvrant.

MODE D'EMPLOI :
MUROSEC doit être appliqué en forte épaisseur en une couche.
Toutes parois intérieures d'un bâtiment présentant une humidité, peuvent être traitées avec MUROSEC, de la cave au grenier.
MUROSEC peut être utilisé pour traitements extérieurs sous certaines conditions:
- sur des supports visibles (ne convient pas pour une isolation de sous-sols extérieurs enterrés),
- doit être obligatoirement recouvert par une couche d'Acryton en application directe. 24 heures après celle de MUROSEC.

MUROSEC sera de préférence utilisé à l'intérieur. Il faut cependant noter l'existence de différents types d'humidité parmis ceux-ci citons quelques exemples:
- eau d'infiltration dans les murs où dans ce cas, le remède idéal est un traitement extérieur,
- humidité sur les parois intérieures provenant d'une condensation due à une mauvaise aération des locaux, le remède étant une bonne ventilation voire même une isolation thermique,
- sous-sols enterrés au contact de terrains humides, d'où humidité constante. Remède MUROSEC,
- pignons intérieurs, encadrements de fenêtres ou de portes, coin de pièces humides. Remède MUROSEC.

MUROSEC de par son action d'étanchéité, évite l'apparition de moisissures, l'écaillement des peintures et le décollement des papiers peints.
Après traitement des murs avec MUROSEC, ceux-ci peuvent:
- soit rester tels quels s'il s'agit de caves,
- msoit recevoir une finition au choix:

papiers peints, Robincryl, Acryton, Crépis.
Le temps de séchage de MUROSEC est bien entendu variable en fonction du degré d'humidité du support. Mais dans tous les cas un recouvrement est possible après 24 heures
S'applique à la brosse ou au rouleau, sans dilution, sur supports propres doivent être mouillés mêmes ruisselants. Il est tout de même nécessaire d'enlever
- les efflorescences avec une brosse métallique,
- des restes de peinture présentant un écaillement,
- des restes de papiers peints ou autre revêtement mural,
- des traces de peintures à l'huile ou d'émail glycérophtalique au moyen de DECAP 1300.



SECURITE:

MUROSEC contient des solvants et comme toutes peintures à base de solvant, une ventilation des locaux lors de l'application s'impose.
Le point éclair étant supérieur à 21°C et inférieur à 55°C, le produit est classifié inflammable.
Il ne contient aucune substance toxique ou nocive et aucune réaction dermatologique n'est à craindre.

NETTOYAGE: au White Spirit ou Thinner synthétique

TEINTE: uniquement blanc

RENDEMENT: ± 6 m²/ltr

EMBALLAGES: 2,5ltr

VOC : Valeurs limites UE pour ce produit
(cat.IIA/g) : 450g/l (2007) – 350g/l (2010)
Le Murosec contient 404g/l de VOC

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter

Peintures ROBIN S.A.
31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // **www.robin.lu**

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standox@robin.lu // **www.robin.lu**